



SUPERSHIELD

<http://www.toagroup.com>

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน ซูเปอร์ชิลด์ อะครีชีลด์ 10

B1.1

<p>คุณลักษณะ:</p>	<p>สีน้ำอะครีลิค อัลตราพรีเมียมเกรด ผลิตจากอะครีลิคเรซินแท้ 100% จาก โพรทิม แอนด์ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ลิขสิทธิ์ เฉพาะสำหรับทีโอเอ ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยึดเกาะ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมบนพื้นผิวเกือบทุกชนิด ส่งผลให้สีซูเปอร์ชิลด์ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูงทั่วไปถึง 2 เท่า ทั้งยังทนทานต่อต่างในปูน และสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ตทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีให้เลือกทั้งแบบเนียน และกึ่งเงา</p>
<p>การใช้งาน</p>	<p>เหมาะสำหรับทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน แนะนำใช้สำหรับตึกใหญ่ๆ คอนโดมิเนียม โรงแรม หรือบ้านหรู ที่ต้องการความคุ้มค่าที่ยาวนาน</p>
<p>ข้อมูลทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะครีลิคแท้ 100% • เจดสี : เลือกได้จากแคตตาล็อก • ลักษณะฟิล์มสี : เนียน และ กึ่งเงา • ความถ่วงจำเพาะ : 1.30 - 1.34 • เนื้อสีโดยปริมาตร : 35 - 38% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 52 - 53% • ระยะเวลาแห้ง <ul style="list-style-type: none"> แห้งผิว : 20 - 30 นาที แห้งแข็ง : 2 - 3 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ : 2 - 3 ชั่วโมง • การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 33 - 38 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว • ความหนาของฟิล์มเปียก : 100 - 110 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง : 35 - 40 ไมครอน 	
<p>คุณสมบัติของฟิล์มสี</p>	
<p>วิธีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 10 % โดยปริมาตร เมื่อใช้ลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 15 % โดยปริมาตร เมื่อใช้แปรง 	
<p>ระบบการทาสี</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : 1.พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข 2.ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลการเตรียมพื้นผิว หมวด A • ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีซูเปอร์ชิลด์ รองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีซูเปอร์ชิลด์ อะครีชีลด์ 10 2 เทียว • ระบบสีผิวปูนเก่าและยับขีบบอร์ด : ทาน้ำยรองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ (TOA Contact Primer) 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีซูเปอร์ชิลด์ อะครีชีลด์ 10 2 เทียว 	
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<p>มอก. 272-2541, ฉลากเขียว</p>
<p>ข้อจำกัดในการใช้งาน</p>	
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า</p>